BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat interaksi pada bagian bambu (pangkal, tengah dan pucuk) dan level konsentrasi NaOH 10% dan 15% terhadap rendemen pulp.
2. Kombinasi perlakuan yang optimal adalah konsentrasi NaOH 10% dan bagian pangkal bambu dengan rendemen 87,69%.
3. BEP berdasarkan unit pada kertas bambu betung dihitung berdasarkan rendemen penggunaan bagian pangkal dengan konsentrasi NaOH 10% adalah 19.186,33 lembar, sedangkan BEP berdasarkan rupiah adalah Rp 56.803.846,15,-

5.2 Saran

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan berbagai jenis suhu dan lama proses pulping untuk mengetahui karakteristik kertas.