BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan konsentrasi NaOH pada proses *pulping* ampas tebu berpengaruh nyata terhadap rendemen *pulp*, ketahanan tarik kertas, pH lindi, ketahanan sobek, gramatur, dan derajat kecerahan kertas seni yang dihasilkan.
2. Produk kertas seni yang paling disukai oleh panelis berdasarkan hasil uji organoleptik adalah pada perlakuan konsentrasi 12% dengan rata-rata skor warna 4,36, tekstur permukaan 4,44, dan penampakan serat 4,14.
3. BEP berdasarkan unit pada kertas seni ampas tebu adalah 37.721,08 unit produk sedangkan BEP berdasarkan Rupiah adalah Rp Rp 377.210.804

5.2 Saran

1. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan berbagai jenis suhu dan lama proses *pulping* untuk mengetahui karakteristik kertas seni.
2. Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan uji pada bahan baku terlebih dahulu.